

# Wim Pau

1966

ZEEPZIEDERIJ

TECHNISCH PRODUKT  
INFORMATIEBLAD

BOUW - CONSTRUCTION

## POLYTON

### 1. Gebruik – Usage:

Polymeer toeslagmiddel voor mortel en beton. Verhoogt het hechttingsvermogen. Verhoogt de slijtweerstand, verbetert de verwerkbaarheid. Verhoogt de plasticiteit van de specie. Maakt de oppervlakte stofvrij. Voorkomt krimpbarsten.

Améliore l'adhérence. Augmente la résistance à l'usure, améliore le façonnage. Améliore la plasticité du mortier, dépeussière la surface. Préviend les fissures de rétrait.

### 2. Gebruiksaanwijzing – Mode d'emploi:

Als hechtlaag: aanbrengen door de verstuiving of met kwast, onverdund of in een verhouding tot max. ¼ met water, laten intrekken maar niet laten opdrogen. Als toevoeging: 0,5-1 liter per zak cement, te mengen met het aanmaakwater.

Comme couche d'accrochage: appliquer au gicleur ou au pinceau, sans diluer ou en diluant à raison de 1 volume de produit dans 4 volumes d'eau, laisser pénétrer, mais ne pas laisser sécher. Comme additif: de 0,5 à 1 litre par sac de ciment, à mélanger avec l'eau de gâchage.

### 3. Samenstelling – Composition:

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen:

/

Composition conforme aux directives C.E.:

/

Verpakking – L'emballage: 1L, 5L

Kanaalweg 12—2430 Laakdal — Tel 014/589506—Fax 014/5867989 — info@wimpau.be—www.wimpau.be

**POLYTON**

Polymeer toeslagmiddel voor mortel en beton.  
Additif à base de polymères pour mortier et béton.

**Toepassing:**  
Verhoogt het hechttingsvermogen. Verhoogt de slijtweerstand, verbetert de verwerkbaarheid. Verhoogt de plasticiteit van de specie. Maakt de oppervlakte stofvrij. Voorkomt krimpbarsten.

**Application:**  
Améliore l'adhérence. Augmente la résistance à l'usure, améliore le façonnage. Améliore la plasticité du mortier, dépeussière la surface. Préviend les fissures de rétrait.

**Gebruik:**  
als hechtlaag: aanbrengen door de verstuiving of met kwast, onverdund of in een verhouding tot max. ¼ met water, laten intrekken maar niet laten opdrogen. Als toevoeging: 0,5-1 liter per zak cement, te mengen met het aanmaakwater.

**Mode d'emploi:**  
Comme couche d'accrochage:  
Appliquer au gicleur ou au pinceau, sans diluer ou en diluant à raison de 1 volume de produit dans 4 volumes d'eau, laisser pénétrer, mais ne pas laisser sécher. Comme additif: de 0,5 à 1 litre par sac de ciment, à mélanger avec l'eau de gâchage.

5425021-032990

VORST VRIJ BEWAREN  
A CONSERVER A L'ABRI DU GEL

5L

Antigifcentrum - centre anti-poisons : 070/245.245

Wim Pau  
Kanaalweg 12 - B2430 Eindhoven - www.wimpau.be  
tel 014/589506 - fax 014/586789 - info@wimpau.be

Cleaning ~ Spa ~ Pool ~ Sauna